

1336

Arova Style

جوهر پایه آب مخصوص چوب های سخت، برای ایجاد ظاهری یکنواخت؛ مناسب مصارف صنعتی و تجاری.

اطلاعات محصول

جوهر پایه آب مخصوص چوب های سخت با پایداری نوری مناسب، برای ایجاد جلوه ی یکنواخت بر روی چوب های سخت با منافذ ریز و درشت. این محصول قابلیت پوشش دهی با پوشش های چوب پایه آب و پایه حلال را دارد.

عمومی

ویژگی های خاص
و استانداردها

- مطابق دستورالعمل فرانسوی DEVL1104875A
- رده بندی محصولات پوشش ساختمانی بر اساس انتشار آلاینده های قژار: A+



محدوده کاربرد




برای مبلمان، اجزای دکوراسیون داخلی، دیوارپوش ها و سقف های چوبی.

بسته به سیستم پوشش مبلمان مورد استفاده، این محصول برای سطوح مبلمان و فینیشینگ داخلی در کلاس های کاربردی II تا IV مطابق استاندارد 1610-12 NORM A قابل استفاده است.

این محصول به صورت ترکیبی با یک سیستم تاپ کوت مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

پردازش

دستورالعمل های
اجرای محصول



محصول را پیش از مصرف و در طول اجرا به خوبی هم بزنید.

دمای محصول، قطعه کار و محیط باید حداقل C°15+ باشد.

اعمال جوهر با دستگاه های Airmix یا Airless کم فشار نیز امکان پذیر است.

برای سطوح کوچک تر می توان از قلم مو یا اسفنج نیز استفاده کرد.

چوب های با میزان جذب کمتر در مقایسه با چوب های جاذب تر به مقدار اعمال کمتری نیاز دارند.

استفاده از فام های تیره روی چوب های روشن توصیه نمی شود.

برخی چوب ها مانند بلوط دارای مواد محلول در آب هستند که هنگام پوشش دهی با پوشش های پایه آب مخصوص مبلمان فعال می شوند. برای جلوگیری از تغییر رنگ یا ایجاد لکه در چوب های غنی از مواد فعال، توصیه می شود ابتدا با (Aduro Primer 2523) آسترکاری شوند.


تماس جوهر مایع با فلز باعث تغییر رنگ آن می شود.

از بازگرداندن محصول باقی مانده از ابزار اجرا یا آلوده شده با گرد و غبار چوب به ظرف اصلی خودداری کنید.

هرگونه تغییر در ترتیب اجرای فرآیند، شرایط محیطی، عدم رعایت دستورالعمل ها یا استفاده از محصولات که در این سند ذکر نشده اند، می تواند تأثیر نامطلوبی بر نتیجه نهایی داشته باشد.

لطفاً «راهنمای کار با جوهرهای چوب» ARL 110 را مطالعه و رعایت کنید.

روش اجرا



Cup gun	
1.5	قطر نازل پاشش (میلی متر)
1.5 – 2.5	فشار پاشش (بار)
8	مقدار پوشش دهی در هر بار اجرا (مترمربع / لیتر)
50 - 60	مقدار اعمال در هر بار اجرا (گرم بر مترمربع)

شکل قطعه کار، وضعیت سطح و همچنین روش اجرای انتخابی، بر میزان مصرف واقعی تأثیر می گذارند.

برای تعیین دقیق مصرف، لازم است پیش از کار اصلی، یک یا چند لایه آزمایشی اعمال و اندازه گیری شود.

زمان های خشک شدن

(در دمای 23°C و رطوبت نسبی 50%)



۱۲ ساعت	آماده برای اجرای لایه بعد (پوشش های پایه حلال)
۵ ساعت	آماده برای اجرای لایه بعد (پوشش های پایه آب)

اثر برجسته سازی آوندهای چوب در مرحله ی نخست خشک شدن (حدود ۳۰ دقیقه) شکل می گیرد؛ در این مرحله استفاده از خشک کردن اجباری با گردش هوا مجاز نیست.

مقادیر ذکر شده صرفاً مقادیر مرجع هستند. زمان خشک شدن به نوع زیرکار، ضخامت لایه، دما، تهویه هوا و رطوبت نسبی محیط بستگی دارد.

از تابش مستقیم نور خورشید خودداری شود.

تمیز کردن تجهیزات کار



بلافاصله پس از استفاده با آب شست و شو شود.

برای حذف بقایای رنگ خشک شده، استفاده از Aqua-Cleaner (8029) (به نسبت 1:1 با آب رقیق شده) توصیه می شود.

زیرکار

نوع زیرکار

چوب های سخت با منافذ ریز و درشت.

ویژگی های زیرکار

سطح چوب باید خشک، تمیز و آماده برای جذب جوهر باشد و همچنین عاری از چربی، موم و گرد و غبار چوب باشد؛ علاوه بر این، از نظر مناسب بودن برای پوشش دهی بررسی و تأیید شده باشد.

آماده سازی زیرکار

سنباده با گرید 150 تا 180

شستن چوب بعد از سنباده کاری و سنباده زدن دوباره ی آن پس از خشک شدن، با سنباده ی ۱۵۰ تا ۱۸۰، نتیجه ی بهتری می دهد.

سیستم پوشش

اجرای جوهر

جوهر را به صورت یکنواخت، با مقدار کافی از محصول و بدون اجازه دادن به خشک شدن بین مراحل، به روش تر روی تر و در جهت الیاف چوب اعمال شود. مقدار آن باید کمی بیش از حد نیاز باشد تا سطوح اندکی مرطوب به نظر برسند.

پوشش دهی بعدی

دو دست از پوشش های مخصوص مبلمان ADLER اجرا کنید و پس از خشک شدن هر لایه، سطح را سنباده بزنید.

این محصول قابلیت پوشش دهی با پوشش های مبلمان ADLER پایه آب و پایه حلال را دارد. برای رنگ های روشن و تون های رنگی، عموماً استفاده از لاک های مقاوم به نور مانند Bluefin Resist و Aduro Legnopur توصیه می شود. در صورت استفاده از رنگ های غیرمقاوم به نور، ممکن است رنگ نهایی کمی متمایل به زرد شود؛ این اثر با گذشت زمان افزایش می یابد.


برای سطوح سفید، پیشنهاد می‌شود یک لایه اضافی Legnopur حاوی ۱ تا حداکثر ۳ درصد Solva-Tint Polarweiß (9035040114) اجرا شود. به جای آن، می‌توان از پوشش پایه‌آب Bluefin Top-Antiscratch همراه با ۱ تا حداکثر ۳ درصد (9009040114) Aqua-Tint Polarweiß استفاده کرد.

اطلاعات سفارش

واحدهای قابل
سفارش

0.9 لیتر و 4 لیتر

طیف‌های رنگی /
درجات براقیت



رنگ‌های استاندارد:
Farblos (1336400100)
London (1336042001)
Athen (1336042002)
Mailand (1336042003)
Madrid (1336042004)
Wien (1336042005)
Oslo (1336042006)
Berlin (1336042007)
Tokio (1336042008)
Rom (1336042009)
Barcelona (1336042010)
Prag (1336042011)
Nizza (1336042012)
Riga (1336042013)
Triest (1336042014)
Bern (1336042015)

تمام رنگ‌ها قابل اختلاط با یکدیگر هستند و در صورت نیاز می‌توان آن‌ها را با Arova Style Farblos (1336400100) رقیق کرد.

رقیق کردن بیش‌ازحد می‌تواند باعث شود رنگ طبیعی چوب و زردشدگی تدریجی آن در طول زمان منجر به تغییرات قابل توجه رنگ نهایی شوند.

پیش از اجرای جوهر و لایه‌های پوششی، حتماً یک نمونه روی چوب اصلی اجرا کنید و آن را با پوشش نهایی موردنظر تکمیل کنید تا رنگ نهایی به‌درستی ارزیابی شود.

برای هر سفارش، صرفاً از جوهرهای متعلق به بچ (Batch) یکسان استفاده کنید.

محصولات مکمل

Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)
Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)
Bluefin Resist (2963)
Bluefin Top-Antiscratch (2960)
Solva-Tint Polarweiß (9035040114)

لطفاً برای هر یک از محصولات فوق، به برگه اطلاعات فنی مربوطه مراجعه کنید.

اطلاعات تکمیلی

ماندگاری / شرایط
نگهداری



حداقل ۱ سال در بسته‌بندی اصلی در بسته.

در محیط خنک نگهداری شود، اما در معرض یخ‌زدگی قرار نگیرد.

درب ظروف بازشده را محکم ببندید و محتویات آن‌ها را در اسرع وقت مصرف کنید.

اطلاعات ایمنی



این محصول صرفاً برای مصارف صنعتی و حرفه‌ای مناسب است.

در هنگام اجرای پاششی، باید از استنشاق ذرات معلق رنگ جلوگیری شود. این کار با استفاده صحیح از ماسک تنفسی مناسب (فیلتر ترکیبی A2/P2) امکان‌پذیر است.

اطلاعات تکمیلی درباره ایمنی در حمل‌ونقل، نگهداری، کار با محصول و دفع پسماند در برگه اطلاعات ایمنی (SDS) مربوطه ارائه شده است. نسخه به‌روز این برگه را از طریق وبسایت www.adler-lacke.com قابل دسترسی است.